

ADINOL-RAPID 2H

Betonhærdningsaccelerator

Beskrivelse

Flydende tilsætningsstof, der virker som betonhærdningsaccelerator. Det øger betonens tidlige styrke i de første 24 timer og giver desuden følgende fordele:

- Accelererer betonens tidlige hærdning uden at påvirke slutstyrken negativt.
- Øger betonens tidlige styrker (< 24 t).
- Gør det muligt at afforme og fjerne forskalling tidlige.
- Har ingen luftindblandende virkning.
- Er fri for klorider og andre korrosive bestanddele.
- Er forenelig med alle typer portlandcement.

Certificeret i henhold til EN 934-2:T7 og klassificeret som hærdningsaccelerator til beton. Certifikat nr.: 0906-CPR-02412007/01. CE-mærket.

Anvendelsesområder

ADINOL-RAPID 2H anbefales til beton, hvor der kræves accelereret afbinding og hærdning, især ved lave temperaturer, til hurtig afforskalling i præfabrikeret beton, reparationer i vejbygning osv.

Tekniske data

Farve:	gullig
Densitet:	1,33 - 1,39 kg/l
pH:	9,00 ± 1,00
Maksimalt kloridindhold:	kloridfri
Maksimalt alkaliindhold:	≤ 4,0% efter vægt

Brugsanvisning

ADINOL-RAPID 2H tilsættes:

- til blandevandet under fremstillingen af betonen.
- til den færdigblandede beton lige før brug. I så fald skal blandingen røres i 4-5 minutter for at opnå en jævn fordeling af ADINOL-RAPID 2H.

Forbrug

1,0-2,0 kg pr. 100 kg cement afhængigt af den ønskede virkning.

Emballage

- Plastbeholdere à 20 kg.
- Tromler à 290 kg.
- Tanke à 1.400 kg.

Holdbarhed/Opbevaring

18 måneder fra produktionsdato ved opbevaring i original, uåbnet emballage ved temperaturer mellem +5°C og +35°C. Beskyttes mod direkte sollys og frost.

Bemærkninger

Slutresultatet kan variere afhængigt af cementtypen og temperaturen i betonen og omgivelserne.

ADINOL RAPID 2H



0906

ISOMAT S.A.

17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag Athanasios, Greece

09

0906-CPR-02412007/01

EN 934-2:2009+A1:2012

DoP No.: ADINOL-RAPID 2H/1629-03

ADINOL-RAPID 2H

Hardening accelerating concrete admixture
EN 934-2: T7

Max chloride content: chloride free

Max alkali content: $\leq 4,0$ % by weight

Corrosive behavior: Contains the following
components from EN 934-1:2008 Annex A.2:

Nitrates and Thiocyanates

Dangerous substances: compliance

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS, MORTARS & PAINTS

HEADQUARTERS – THESSALONIKI, GREECE

17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios Road

P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

T +30 2310 576000

www.isomat.eu e-mail: support@isomat.eu