

DOMOSIL-CONSTRUCTION

Elastomerisk klæbe- og fugemasse

Beskrivelse

DOMOSIL-CONSTRUCTION er en énkomponent, elastomerisk klæbe- og fugemasse, som giver:

- Modstandsdygtighed over for temperatursvingninger fra -50°C til +120°C.
- Fremragende vedhæftning til enhver form for byggemateriale.
- Høj elasticitet.
- Meget modstandsdygtig over for ældning og vejrpåvirkninger.

Anvendelsesområder

DOMOSIL-CONSTRUCTION er velegnet til tætning af lodrette og vandrette fuger på 3-40mm i forskellige materialer såsom glas, aluminium, træ m.m., indendørs eller udendørs. Egnede til brug i swimmingpools.

Tekniske data

Farver:	hvid, grå
Påføringstemperatur:	fra +5°C til +40°C
Skindannelse:	efter 15-30 min
Hærdningshastighed:	2-3 mm/døgn
Fugens bevægelsesoptagelse:	± 25%
Elastisk tilbagedannelse:	ca. 95%
SHORE A-hårdhed:	ca. 20
Trækstyrke ved brud (DIN EN 53504):	1,2 MPa
Brudforlængelse (DIN EN 53504):	500%

Brugsanvisning

1. Underlag

Underlaget skal være fri for støv, løse partikler, fedt osv. Det anbefales at rense fugen med en pensel eller en stålbørste og derefter blæse den ren med trykluft.

For at undgå uønsket tilsmudsning ved fugekanterne påsættes en selvklæbende papirtape langs kanterne, som fjernes straks efter fugningen (før skindannelse).

2. Påføring

Sæt patronen i den særlige pistol, og skær dysen skråt af, så den ikke går ned i fugen, men blot berører og glider langs kanterne.

DOMOSIL-CONSTRUCTION påføres ved at føre patronen langs fugens akse i en vinkel på 45°. Mens den stadig er frisk, glittes fugemassen med en spatel.

Rengøring af værktøj:

Værktøj skal rengøres grundigt med almindelige opløsningsmidler, mens materialet stadig er frisk. Er materialet hærdet, kan værktøjet rengøres mekanisk.

Forbrug

- Fuge 10 mm x 10 mm:
1 patron/2,8m fugelængde.
- Fuge 5 mm x 5 mm:
1 patron/11,2m fugelængde.

Emballage

- Patroner à 280 ml.
- Pølser à 600 ml.

Holdbarhed – Opbevaring

12 måneder under tørre og frostfrie forhold.

Bemærkning

DOMOSIL-CONSTRUCTION bør ikke påføres materialer, hvor der kan forekomme fedtutdræk.

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

MAIN OFFICES - FACTORY:

17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576002, Fax: +30 2310 576 029

www.isomat.eu e-mail: support@isomat.eu