

DOMOSIL-POOL

Silikonefugemasse til permanent nedsænkning i vand

Beskrivelse

DOMOSIL-POOL er en acetisk silikone til permanent nedsænkning i vand (swimmingpools, akvarier osv.), som giver:

- Høj mekanisk styrke og deformerbarhed.
- Modstandsdygtighed over for temperatursvingninger fra -50°C til +200°C.
- Fremragende vedhæftning til enhver form for byggemateriale.
- Stor holdbarhed over for ældning og vand.

Anvendelsesområder

DOMOSIL-POOL er velegnet til tætning af 3-40mm brede lodrette og vandrette fuger, til indendørs og udendørs anvendelse. Den har meget god vedhæftning til overflader såsom glas, porcelæn (fliser, sanitetsartikler), aluminium osv. Egnede til fugning af akvarier, både, glaskonstruktioner osv. Den kan ikke overmales.

Tekniske data

Basis:	silikone
Påføringsstemperatur:	fra +5 °C til +40 °C
Farve:	transparent
Skindannelse:	efter 7 min (23°C, 50% R.F)
Modningshastighed:	4,5 mm/1. døgn 10 mm/7 døgn
Hårdhed i henhold til SHORE A:	23
Tilladelig fugebevægelse :	25%
Brudforlængelse (%) DIN 53504	550%

Brugsanvisning

1. Underlag

Underlaget skal være fri for støv, løse partikler, fedt osv. Det anbefales at rense fugen med en pensel eller en stålborste og derefter blæse den ren med trykluft.

For at undgå uønsket tilsmudsning ved fugekanterne påsættes en selvklebende papirtape langs kanterne, som fjernes straks efter fugningen (før skindannelse).

2. Påføring

Sæt patronen i den særlige pistol, og skær dysen skråt af, så den ikke går ned i fugen, men blot berører og glider langs kanterne.

Silikonen påføres ved at føre patronen langs fugens akse i en vinkel på 45°.

Mens den stadig er frisk, glittes silikonen med en spatel eller fingeren.

Rengøring af værktøj:

Værktøj skal rengøres grundigt med vand, mens materialet stadig er frisk. Er materialet hærdet, kan værktøjet rengøres mekanisk.

Forbrug

- Fuge 10mm x 10mm:
1 patron/3 m fugelængde.
- Fuge 5mm x 5mm:
1 patron/12 m fugelængde.

Emballage

Patroner à 280 ml.

Opbevaring

Holdbarheden er 12 måneder under tørre og frostfrie forhold.

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS, MORTARS & PAINTS

HEADQUARTERS – THESSALONIKI, GREECE

17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios Road

P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

T +30 2310 576000

www.isomat.eu e-mail: support@isomat.eu