

DOMOSIL-S

Skimmelresistent silikonefugemasse

Beskrivelse

DOMOSIL-S er en skimmelresistent silikone til meget krævende opgaver, som giver:

- Høj mekanisk styrke.
- Modstandsdygtighed over for temperatursvingninger fra -60°C til +220°C.
- Fremragende vedhæftning til enhver form for ikke-porøst byggemateriale.
- Stor holdbarhed over for ældning.
- Forebygger vækst af skimmel og svamp.

Anvendelsesområder

DOMOSIL-S er egnet til tætning af 3-40 mm brede lodrette og vandrette fuger på ikke-porøse materialeoverflader såsom glas, aluminium, porcelæn (fliser m.m.) og ikke-porøs keramik, indendørs eller udendørs.

Den bruges i områder med høj luftfugtighed (køkkener, badeværelser m.m.) samt på hospitaler og i biologi- og mikrobiologilaboratorier m.m. Den forebygger vækst af skimmel og svamp, som giver sorte pletter og misfarvninger i den slags områder.

Den anbefales ikke til brug i akvarier på grund af det svampemiddel, den indeholder.

Tekniske data

Basis:	silikone
Farve:	transparent, hvid
Skindannelse:	efter 10-15 min
Modningshastighed:	2,0-2,5 mm/døgn
Hårdhed i henhold til SHORE A:	19 ± 2

Brugsanvisning

1. Underlag

Underlaget skal være fri for støv, løse partikler, fedt osv. Det anbefales at rense fugen med en pensel eller en stålborste og derefter blæse den ren med trykluft.

For at undgå uønsket tilsmudsning ved fugekanterne påsættes en selvklæbende papirtape langs kanterne, som fjernes straks efter fugningen (før skindannelse).

2. Påføring

Sæt patronen i den særlige pistol, og skær dysen skråt af, så den ikke går ned i fugen, men blot berører og glider langs kanterne.

Silikonen påføres ved at føre patronen langs fugens akse i en vinkel på 45°.

Mens den stadig er frisk, glittes silikonen med en spatel eller fingeren.

Rengøring af værktøj:

Værktøj skal rengøres grundigt med vand, mens materialet stadig er frisk. Er materialet hærdet, kan værktøjet rengøres mekanisk.

Forbrug

- Fuge 10mm x 10mm:
1 patron/3 m fugelængde.
- Fuge 5mm x 5mm:
1 patron/12 m fugelængde.

Emballage

Patroner à 280 ml.

Opbevaring

Holdbarheden er 12 måneder under tørre og frostfrie forhold.

Bemærkninger

Omgivelsestemperaturen under påføring skal ligge mellem -10°C og +60°C.

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS, MORTARS & PAINTS

HEADQUARTERS – THESSALONIKI, GREECE

17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios Road

P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

T +30 2310 576000

www.isomat.eu e-mail: support@isomat.eu