

ETICS PLASTER Fine

Akrylbaseret, brugsklar, vandafvisende facadepuds – glat finish

Beskrivelse

ETICS PLASTER Fine er en brugsklar, pastaagtig, hvid eller farvet akrylfacadeput af tilslag med særlig kornkurve, som giver en glat dekorativ overflade. Den giver følgende fordele:

- Høj elasticitet og fremragende vedhæftning til underlaget.
- Høj vandafvisning i henhold til EN 1062-3.
- Fremragende damppermeabilitet.
- Ingen facademaling nødvendig.
- Alkaliebestandig i henhold til DIN 18556.
- Forebygger revner i modsætning til traditionel kalkcementpuds.
- Enklere og hurtigere påføring.
- Egnet til indendørs og udendørs brug.

Certificeret efter EN 15824: 2017. CE-mærket.

Anvendelsesområder

ETICS PLASTER Fine bruges som tyndpuds, der giver en hvid eller farvet, vandafvisende, glat overflade. Kan bruges på alle typer byggematerialer, herunder puds, beton, cementplader, gipsplader osv. Egnet til indvendige og udvendige vægflader. Den erstatter slutlaget i et pudssystem. Takket være sin høje elasticitet og fremragende vedhæftning til underlaget er den det ideelle slutlag i udvendige varmeisoleringssystemer

Tekniske data

Form:	pastaagtig
Farver:	hvid og udvalgte farver (ISOMAT COLOR SYSTEM)
Densitet:	1,82 ± 0,03 kg/l
Vanddamppermeabilitet:	V2 (EN ISO 7783-2, V2: middel 0,14 ≤Sd<1,4 m)
Vandpermeabilitet:	W3 (EN 1062-3, W3: lav w<0,1 kg/m ² h ^{0,5})

Vedhæftning: (EN 1542)	≥ 0,4 MPa
Varmeledningsevne: (EN 1745)	λ=0,7 W/(m K)
Reaktion på brand: (EN 13501-1)	Euroklasse B-s2,d0
Tørretid:	4-6 t (23°C og 50% RF)
Rengøring af værktøj: Værktøj rengøres med vand efter brug.	

Leveringstyper

Afhængigt af kornstørrelsen fås ETICS PLASTER Fine i følgende typer:

Type	Påføringstyk- kelse
ETICS PLASTER Fine 1 mm	~ 1 mm
ETICS PLASTER Fine 1,2 mm	~ 1,2 mm
ETICS PLASTER Fine 1,5 mm	~ 1,5 mm

Forbrug

Ca. 1,8 kg/m²/mm.

Brugsanvisning

1. Forberedelse af underlag

Underlaget skal være tørt og fri for støv, olie eller fedt, løse materialer osv. Derefter grundes det med FLEX-PRIMER. Glatte eller ikke-sugende flader grundes med PL-BOND. ETICS PLASTER Fine påføres, når primeren er tørret.

2. Påføring

ETICS PLASTER Fine skal røres grundigt op før påføringen med langsomme, cirkulære bevægelser for at undgå indesluttet luft. Pudsen påføres i hånden med et glat rustfrit stålbræt eller med en pudsemaskine.

ETICS PLASTER Fine

Mens pudsen stadig er frisk (5-15 min efter påføringen), bearbejdes (presses) den med et plastbræt. Arbejdstiden afhænger af underlagets sugsevne og omgivelsestemperaturen.

Emballage

ETICS PLASTER Fine leveres i plastbeholdere à 25 kg.

Holdbarhed – Opbevaring

18 måneder fra produktionsdato ved opbevaring i original, uåbnet emballage ved temperaturer mellem +5°C og +35°C. Beskyttes mod direkte sollys og frost.

Bemærkninger

- Det naturlige tilslag i pudsen kan give små farveforskelle. Derfor, og for at opnå et ensartet farveresultat, anbefales det at bruge produkter fra samme batch eller at blande produkter fra forskellige batches. Desuden kan slutfarven påvirkes af underlagets temperatur og fugt.
- Temperaturen under påføringen bør være mellem +5°C og +35°C.
- ETICS PLASTER Fine skal beskyttes mod høje temperaturer, regn og frost, mens den er frisk.
- Følg anvisningerne om sikker brug og forholdsregler på emballagen før brug.

Flygtige organiske forbindelser (VOC)

I henhold til direktiv 2004/42/EF (bilag II, tabel A) er det maksimalt tilladte VOC-indhold for produktunderkategori c, type WB, 40 g/l (2010) for det brugsklare produkt.

Det brugsklare produkt ETICS PLASTER Fine indeholder maksimalt 40 g/l VOC.



ISOMAT S.A.

17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios,
Greece

11

EN 15824

External render based on organic binder

DoP No.: ETICS PLASTER-FINE/1400-02

Water vapor permeability: V2

Water absorption: W3

Adhesion: ≥ 0.4 MPa

Durability: NPD

Thermal conductivity: $\lambda = 0.7$ W/(m·K)

Reaction to fire: Euroclass B-s2,d0

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS, MORTARS & PAINTS
HEADQUARTERS – THESSALONIKI, GREECE

17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios Road
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece
T +30 2310 576000

www.isomat.eu e-mail: support@isomat.eu