

FLEX MS-45

Elastomerisk klæbe- og fugemasse

Beskrivelse

Énkomponent, elastomerisk klæbe- og fugemasse baseret på hybride polymerharpikser. Den giver:

- Modstandsdygtighed over for temperatursvingninger fra -40°C til +90°C.
- Fremragende vedhæftning til enhver form for byggemateriale.
- Høj elasticitet.
- Meget modstandsdygtig over for ældning og vejrpåvirkninger.
- Vedhæftning til våde underlag (selv uden primer).
- God bestandighed over for svampevækst.
- Kan overmales efter hærkning.

Anvendelsesområder

FLEX MS-45 er egnet til tætning af lodrette og vandrette fuger (3-40 mm brede), både indendørs og udendørs, mellem materialer som glas, aluminium, træ, granit, marmor, PVC osv. Også egnet til elastisk limning på forskellige underlag. Anbefales ikke til fuger, der er nedsænket i vand eller i direkte kontakt med fødevarer.

Ved fugning på natursten eller kunststen som marmor og granit bedes du kontakte ISOMAT's tekniske supportafdeling.

Tekniske data

Basis:	hybridpolymerharpikser
Farve:	hvid, grå, rødbrun
Påføringstemperatur:	fra +5°C til +40°C
Filmdannelse:	efter 30-45 min
Hærkningshastighed:	2-3 mm/døgn
Fugens bevægelsesoptagelse:	± 25%
Elastisk tilbagedannelse:	ca. 95%
Hårdhed i henhold til SHORE A:	40
Brudforlængelse: (ISO 8339)	500%

Brugsanvisning

1. Forberedelse af underlag

Underlaget skal være fri for støv, løse partikler, fedt osv. Fugen bør renses med en pensel eller stålborste og derefter blæses ren med trykluft. For at undgå uønsket tilsmudsning ved fugekanterne påsættes en selvklæbende papirtape langs kanterne, som fjernes straks efter fugningen (før der dannes hinde).

2. Påføring

Patronen sættes i den særlige pistol, og dysen skæres skråt af, så den ikke går ned i fugen, men blot berører og glider langs kanterne. FLEX MS-45 påføres ved at føre patronen langs fugens akse i en vinkel på 45°. Mens den stadig er frisk, glittes fugemassen med en spatel.

Rengøring af værktøj:

Værktøj skal rengøres grundigt med almindelige opløsningsmidler, mens materialet stadig er frisk. Er materialet hærdet, kan værktøjet kun rengøres mekanisk.

Forbrug

Vejledende forbrug: 1 patron/10 løbende meter.

Emballage

- 280 ml patroner, fås i hvid, grå og rødbrun.
- 600 ml pølser, fås i grå.

Holdbarhed – Opbevaring

Holdbarheden er mindst 12 måneder fra produktionsdato under tørre og frostfrie forhold.

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

MAIN OFFICES - FACTORY:

17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475

www.isomat.eu e-mail: info@isomat.eu