

FLEX-PRIMER

Dybtgående, akryl-vandbaseret primer

Beskrivelse

FLEX-PRIMER er en polymeremulsion med høj indtrængningsevne, der bruges til at konsolidere porøse underlag og sikre god vedhæftning af vandbaseret maling, fliseklæbere, fleksible mørtler, flydende elastomere membraner, akrylpuds osv. Ved at trænge dybt ned i underlagets porer virker den som bindelag mellem underlaget og den maling, klæber, mørtel, belægning osv., der skal påføres.

Har opnået Eurofins Indoor Air Comfort GOLD-certificeringen, som stiller strenge krav til meget lav afgivelse af flygtige organiske forbindelser (VOC) og bidrager til god indeluftkvalitet og dermed et sikkert og sundt indeklima.

Klassificeret A+ (den højeste karakter) efter den franske VOC-bekendtgørelse for vurdering af VOC-afgivelse.

FLEX-PRIMER har fået en miljøvaredeklaration (EPD) på grundlag af en vurdering af produktets miljøpåvirkninger gennem hele livscyklussen.

Registreringsnr.: EPD-IES-0006176, The International EPD® System.

Anvendelsesområder

Ideel sammen med den elastiske vandtætningsmaling ISOMAT FLEXCOAT i topklasse, som tilsammen danner et ideelt vandtætningssystem til vægge. Bruges som brugsklar primer til at sikre vedhæftningen af vandbaseret maling og akrylpuds til porøse underlag af beton, murværk, puds, gipsplader, spånplader osv.

Den kan konsolidere svagt eller smuldrende puds. Bruges også til at stabilisere og nedsætte vandoptagelsen i overflader som gipsplader eller spånplader, der skal dækkes med fliseklæbere, med den 2-komponent, højt bøjelige, cementbaserede vandtætningsmasse AQUAMAT-ELASTIC eller med den elastomere flydende membran til vandtætning under fliser ISOMAT SL-17. Egnet til indendørs og udendørs brug.

Tekniske data

Form:	emulsion
Farve:	transparent offwhite
Tørstofindhold:	11 ± 1%
Densitet:	1,00 kg/l
Tørretid: (EN ISO 9117)	1 t (berøringstør)
Overmalingstid: (EN ISO 9117)	4 t

Brugsanvisning

1. Forberedelse af underlag

Den overflade, der skal primes, skal være tør og fri for støv, fedt, snavs osv.

2. Påføring

FLEX-PRIMER omrøres grundigt og påføres underlaget jævnt med pensel, rulle eller sprøjte før maling.

Forbrug

100-200 g/m² afhængigt af underlagets sugesevne.

Emballage

Plastbeholdere à 1 kg, 5 kg, 10 kg og 20 kg.

Holdbarhed – Opbevaring

24 måneder fra produktionsdato ved opbevaring i original, uåbnet emballage ved temperaturer mellem +5°C og +35°C. Beskyttes mod direkte sollys og frost.

Bemærkninger

Temperaturen under påføring bør være mindst +5°C.

FLEX-PRIMER

Flygtige organiske forbindelser (VOC)

I henhold til direktiv 2004/42/EF (bilag II, tabel A) er det maksimalt tilladte VOC-indhold for produktunderkategori h, type WB, 30 g/l (2010) for det brugsklare produkt.

Det brugsklare produkt FLEX-PRIMER indeholder maksimalt 30 g/l VOC.

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS, MORTARS & PAINTS
HEADQUARTERS – THESSALONIKI, GREECE
17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios Road
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece
T +30 2310 576000
www.isomat.eu e-mail: support@isomat.eu