

ISOLAC-BT

Vandtætnende bitumenlak

Beskrivelse

ISOLAC-BT er en vandtætnende bitumenlak med særlig bitumen og organiske opløsningsmidler. Det tørrer hurtigt og har fremragende vedhæftning til en række underlag, bl.a. beton, metal, træ, polyuretan osv. Efter hærkning danner det en film, der er bestandig over for fortyndede syre- og baseopløsninger og upåvirket af jordsalte eller havvand. ISOLAC-BT opfylder kravene i standarden ASTM D-41.

Anvendelsesområder

ISOLAC-BT bruges som primer til bituminøse vandtætningsmembraner, til vandtætning og beskyttelse af udvendige betonoverflader og til korrosionsbeskyttelse af underlag af metal og træ.

Tekniske data

Udseende:	flydende
Farve:	brunsort
Densitet: (ISO 12185)	0,95 ± 0,01 g/cm ³
Flammepunkt: (ISO 2592)	< 21°C
Viskositet (Furol):	25-150 sek (+25°C)
Rest efter fordampning:	60-70%
Penetration af rest: (ASTM D-41)	20-50 dmm (+25°C)
Reaktion på brand: (EN 13501-1)	≤ F

Rengøring af værktøj:
Værktøj skal rengøres grundigt med benzin eller diesel straks efter brug.

Brugsanvisning

Underlaget skal være rent, tørt og fri for støv og løse materialer, olie og andre urenheder, der kan forringe vedhæftningen. Metaloverflader skal være fri for rust eller korrosion.

ISOLAC-BT skal omrøres grundigt før brug. Det påføres med rulle, pensel eller airless-sprøjte i 1-2 lag, afhængigt af anvendelsen.

Ved brug som primer under klæbning af bituminøse vandtætningsmembraner påføres ISOLAC-BT i ét lag.

Til korrosionsbeskyttelse af metal- og træoverflader påføres ISOLAC-BT i to lag. Det andet lag påføres vinkelret på det første, når dette er helt tørt.

Forbrug

- Betonoverflader: 200-400 g/m²/lag.
- Metal- og træoverflader: 100-200 g/m²/lag.

Forbruget kan variere afhængigt af underlagets type og sugsevne.

Emballage

Spande à 1 kg, 5 kg og 17 kg.

Holdbarhed – Opbevaring

12 måneder fra produktionsdato i original, forseglet emballage under kølige, tørre og frostfrie forhold, væk fra varme- og antændelseskilder.

ISOLAC-BT

Bemærkninger

- ISOLAC-BT er ikke bestandigt mod organiske opløsningsmidler, olier og stærke kemikalier.
- ISOLAC-BT indeholder opløsningsmidler og er derfor ikke foreneligt med polystyren.
- ISOLAC-BT er brandfarligt og skal derfor holdes væk fra enhver antændelseskilde, f.eks. blæselampe, cigaretter osv. Undgå indånding af dampe og kontakt med øjne og hud. Brug personlige værnemidler under påføringen (handsker, beskyttelsesdragt, øjen- og ansigtsbeskyttelse). ISOLAC-BT skal påføres i godt ventilerede områder.
- For yderligere oplysninger henvises til det relevante sikkerhedsdatablad (SDS).

Flygtige organiske forbindelser (VOC)

I henhold til direktiv 2004/42/EF (bilag II, tabel A) er det maksimalt tilladte VOC-indhold for produktunderkategori h, type SB, 750 g/l (2010) for det brugsklare produkt. Det brugsklare produkt ISOLAC-BT indeholder maksimalt 750 g/l VOC.

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS, MORTARS & PAINTS
HEADQUARTERS – THESSALONIKI, GREECE
17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios Road
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece
T +30 2310 576000
www.isomat.eu e-mail: support@isomat.eu