

ISOMAT BUTYL-TAPE ALU

Selvklæbende butyltætningsbånd beskyttet af en forstærket aluminiumsfilm

Beskrivelse

ISOMAT BUTYL-TAPE ALU er et selvklæbende tætningsbånd bestående af en butylgummi-klæbemasse med høj ydeevne, beskyttet af en forstærket aluminiumsfilm. Det har meget høj klæbeevne, også ved lave temperaturer, til alle almindelige byggematerialer og er meget bestandigt over for ældning og UV-stråler. ISOMAT BUTYL-TAPE ALU fås i forskellige størrelser til mange formål. Yderligere egenskaber:

- Rivefast
- Koldtpåført
- Fremragende hæftning ved lave temperaturer
- Vandtæt og selv-tætnende
- Fremragende varmemstabilitet
- Bestandig over for ældning og UV-stråler
- Ingen oliemigration
- Opløsningsmiddelfri

Anvendelsesområder

Tætning og sammenføjning af materialer som glas, stål, plexiglas, polycarbonat, træ, aluminium, PVC. ISOMAT BUTYL TAPE ALU kan bruges til tætning af dør- og vindueskarme, udestuer, tagrender, rør og kanaler. ISOMAT BUTYL TAPE ALU kan også bruges i byggeriet på halvtage, tage, skorstene og ovenlys.

Tekniske data

Tykkelse:	0,6 mm
Trækstyrke:	Langs 185 N/50 mm
(EN 12311-1)	Tværs 200 N/50 mm
Brudforlængelse:	Langs 10 %
(EN 12311-1)	Tværs 20 %
180° skrællestyrke:	20 N/cm
(ASTM D 1000)	
Probe Tack:	8,0 N
(ASTM D 2979)	
Påførings-temperatur:	0°C op til +40°C
Brugstemperatur:	-30°C op til +90°C

Brugsanvisning

1. Underlag

Tætningsbåndet skal påføres på en ren, tør, glat og støvfri overflade.

Ved påføring mellem 0°C og 5°C skal det sikres, at der ikke er frost eller kondens på overfladen. På porøse underlag tilrådes det at stabilisere overfladen. Der kræves ikke særligt værktøj til at montere dette tætningsbånd.

2. Påføring

Rul båndet ud, til den ønskede længde er nået. Begynd at fjerne beskyttelsesfilmen, der dækker båndets klæbende side, og placér tætningsbåndet. Rul det efter for at undgå indeslutning af luftbobler. Ved sammenføjning af to bånd bruges et overlæg på mindst 5 cm. Tryk til med en rulle eller en klud.

Emballage

Ruller:

- 5 cm x 10 m
- 10 cm x 10 m
- 20 cm x 10 m

Holdbarhed – Opbevaring

Materialernes kvalitet og egenskaber er uændrede i lang tid. Det anbefales dog at bruge produktet inden for 12 måneder fra produktionsdato. Produktet skal opbevares i original, uåbnet emballage på et tørt og godt ventileret sted ved en temperatur mellem +5°C og +40°C. Opbevaring over +50°C kan gøre det vanskeligt at fjerne beskyttelsesfilmen ved påføringen. Produktet påvirkes ikke af frost.

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

MAIN OFFICES - FACTORY:

17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 576 029

www.isomat.eu e-mail: support@isomat.eu