

PRIMER-PU 100

Polyuretanprimer

Beskrivelse

Énkomponent, brugsklar polyuretanprimer med opløsningsmidler. PRIMER-PU 100 stabiliserer porøse overflader og sikrer korrekt vedhæftning af ISOFLEX-PU polyuretan flydende vandtætningsmembraner.

Ved at trænge ind i underlagets porer virker det som bindelag mellem ISOFLEX-PU og underlaget.

Anvendelsesområder

PRIMER-PU 100 er en primer, der bruges til at sikre korrekt vedhæftning af ISOFLEX-PU polyuretan flydende vandtætningsmembraner til porøse underlag såsom beton, cementafretningslag, træ osv.

Tekniske data

Form:	polyuretanprepolymer
Farve:	transparent
Densitet:	0,99 kg/l
Viskositet:	100-120 mPa·s (+23°C)
Vedhæftning til beton:	> 2 N/mm ² (EN 1542)
Brudforlængelse:	80-120% (EN-ISO 527)
Trækstyrke:	≥ 20 N/mm ² (EN-ISO 527)
Overmalingstid:	efter 2-3 t

Brugsanvisning

1. Forberedelse af underlag

Den overflade, der skal grundes, skal være tør og fri for støv, fedt, snavs osv.

2. Påføring

PRIMER-PU 100 omrøres grundigt og påføres underlaget jævnt med pensel, rulle eller sprøjte, før ISOFLEX-PU påføres.

Værktøj skal rengøres med specialopløsningsmidlet SM-28, mens PRIMER-PU 100 stadig er friskt.

Forbrug

200-300 g/m² afhængigt af underlagets sugeevne.

Emballage

PRIMER-PU 100 leveres i metalbeholdere à 1 kg, 5 kg og 17 kg.

Holdbarhed – Opbevaring

12 måneder i forseglede beholdere under kølige, tørre forhold.

Bemærkninger

- Temperaturen under påføring og hærdning af produktet bør ligge mellem +5°C og +35°C.
- Åbnede beholdere skal bruges med det samme og kan ikke genlukkes.
- PRIMER-PU 100 er udelukkende beregnet til professionel brug.

Flygtige organiske forbindelser (VOC)

I henhold til direktiv 2004/42/EF (bilag II, tabel A) er det maksimalt tilladte VOC-indhold for produktunderkategori h, type SB, 750 g/l (2010) for det brugsklare produkt. Det brugsklare produkt PRIMER-PU 100 indeholder maksimalt 750 g/l VOC.

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

MAIN OFFICES - FACTORY:

17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: 2310 576 029

www.isomat.eu e-mail: support@isomat.eu