

RETADOL-DECOR

Overfladeforsinker til beton til dekorative anvendelser

Beskrivelse

RETADOL-DECOR er et flydende tilsætningsstof, der forsinker betonens afbinding i overfladen til en dybde på 2-4 mm og giver en enkel og økonomisk løsning til at blotlægge tilslaget af æstetiske og arkitektoniske grunde. Det giver også mulighed for at overfladeforsinke betonelementer i op til to døgn efter påføringen.

Anvendelsesområder

RETADOL-DECOR anbefales i de tilfælde, hvor der kræves overfladeforsinkelse af beton, f.eks.:

- Gågader
- Konstruktioner i bymiljøer
- Betonarbejde med blotlagt tilslag
- Dekorative – arkitektoniske anvendelser
- Altaner – bygningsfacader

Tekniske data

Form:	flydende
Farve:	lyseblå
Densitet:	1,10 ± 0,05 kg/l
pH:	8,8 ± 1

Brugsanvisning

Så snart forberedelsen af underlaget er afsluttet (dvs. valg af den rette betonblanding, korrekt afretning osv.), kan RETADOL-DECOR påføres. Før påføringen blandes produktet grundigt, indtil det er helt homogent. RETADOL-DECOR påføres i ét lag på en let våd overflade (så snart overfladevandet i den friske beton er fordampet) ved sprøjtning med en airless-pistol eller et andet trykværktøj, idet der holdes øje med sprøjtetrykket.

Betonoverfladen kan vaskes af med højtryksvandstråle (100 op til maks. 500 bar) allerede samme dag afhængigt af vejforholdene (temperatur, fugt, sollys) og af de særlige forhold ved påføringen (lodret, vandret eller skrå overflade osv.), men under alle omstændigheder inden for 48 timer efter påføringen.

Dosering

1 l pr. 4-5 m² beton.

Forbruget varierer afhængigt af den ønskede forsinkelsestid og betonklassen.

Emballage

Beholdere à 5 l og 20 l.

Holdbarhed – Opbevaring

24 måneder fra produktionsdato ved opbevaring i original, forseglet emballage ved temperaturer mellem +5°C og +35°C. Beskyttes mod direkte sollys og frost.

Bemærkninger

- Beskyt tilstødende flader under sprøjtningen ved at dække dem med klude eller plastfolie, så de ikke plettes af dråber af RETADOL-DECOR.
- For at kontrollere, om der under afvaskningen skylles tilslag væk fra betonoverfladen, eller om afrensingsdybden afviger fra den ønskede, anbefales det først at afprøve det på en lille flade på ca. 1 m², så vandstrålens tryk kan indstilles korrekt.
- Falder der regn, mens man venter på, at RETADOL-DECOR virker, anbefales det at fjerne det uden ophold.

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

MAIN OFFICES - FACTORY:

17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576002, Fax: +30 2310 576 029

www.isomat.eu e-mail: support@isomat.eu