

ROOF-TOP

Bituminøs tagmembran til ventilerede tage

Beskrivelse

Vandtætningsmembranen ROOF-TOP består af særlige bitumentyper og udvalgte polymermaterialer, f.eks. ataktisk polypropylen (APP).

Den lægges over tagets underlag på ventilerede kolde trætage. Den kan også monteres på trætage uden underlag, over spærene eller afstandslister omkring varmeisoleringen, enten stramt udlagt eller med et let fald. Endelig lægges den over afstandslister på kolde tage af armerede betondæk.

Membranen har meget lav vanddamppermeabilitet på grund af sin bituminøse sammensætning. Det anbefales derfor ikke at tætnes samlingerne mellem banerne, så vanddamp kan slippe ud, og tagventilationen sikres. Membranen er desuden let at montere og rivefast takket være sin forholdsvis lave vægt, tilstrækkelige fleksibilitet og høje trækstyrke fra polyestervliesarmeringen.

Hvor der kræves en dampspærre, kombineres ROOF-TOP ideelt med tagmembran-dampspærren DELTA-REFLEX.

Penetration ved +25°C (EN 1426):	40 ± 5 dmm
Koldbøjelighed (EN 1109):	≤ -20°C
Vandtæthed (EN 1928):	≥ 0,1 bar
Varmeledningsevne:	0,2 W/m·K
Reaktion på brand (EN 13501-1):	F
Vægt:	800 g/m²

Emballage

Ruller à 30 m (1 m x 30 m).

Tekniske data

Materiale:	3 lag: modificeret bitumen-lag mellem tynde PE-film
Armering:	polyestervlies
Trækstyrke (EN 12311-1)	
• på langs:	380 N/50 mm ± 20%
• på tværs:	200 N/50 mm ± 20%
Forlængelse (EN 12311-1)	
• på langs:	25% ± 15%
• på tværs:	40% ± 15%
Rivestyrke (sømskift) (EN 12310-1)	
• på langs:	360 N ± 15%
• på tværs:	284 N ± 15%
Varmebestandighed:	≤ +100°C
Blødgøringspunkt (EN 1427):	≥ +110°C

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS, MORTARS & PAINTS
HEADQUARTERS – THESSALONIKI, GREECE
17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios Road
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece
T +30 2310 576000
www.isomat.eu e-mail: support@isomat.eu